

BASE ZINCROMATO

WALON

Producto anticorrosivo elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión, de buena adherencia, secado rápido y buena textura. LIBRE DE PLOMO. Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado.



USOS

Sobre superficies de metal, que deseen recubrir para protección contra la corrosión.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Soplete Convencional.

Preparación de mezcla:

1 volumen de BASE ZINCROMATO WALON
1 volumen de Diluyente.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie metálica con SOLVENTE QUITA GRASA hasta que quede libre de aceite, grasa, cera, polvo, y otras impurezas. Para eliminar óxido se recomienda usar ACONDICIONADOR DE METALES CRONS.

Sobre SUPERFICIES FERROSAS, se recomienda tratarlas con Base Zincromato Industrial WALON, previo a la aplicación del Esmalte Sintético.

Sobre SUPERFICIES GALVANIZADAS Y ALUMINIO, se recomienda utilizar Etching Primer previo a la aplicación de la Base Zincromato Industrial WALON.

CONDICIONES FÍSICAS

COLOR	: Verde
ACABADO	: Mate
SÓLIDOS POR PESO	: 60 - 64%
DENSIDAD	: 5.45 - 5.60 Kg/Gln
VISCOSIDAD	: 115 - 125 KU
RENDIMIENTO	: 30 - 35 m ² / Gln
DILSOLVENTE	Thinner Acrílico Automotriz Crons.
SECADO AL TACTO	: 20 - 30 minutos
SECADO DURO	: 24 horas
NÚMERO DE MANOS	: 2 - 3 manos

*Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.