

BARNIZ TRIPLE ACCIÓN

ANCLA

Producto elaborado con resina alquídica modificada, aditivos protectores para una buena resistencia a los rayos UV, ceras repelentes al agua.

USOS

Se recomienda para la protección de puertas, marcos, ventanas al interior y exterior. Para la protección de embarcaciones de madera que estén en contacto permanente con la humedad.

VENTAJAS

Barniz doble acción brinda:
Conservar el brillo por periodo más largo.
Alta resistencia a la humedad y radiación UV.

ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o soplete.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar completamente seca, lijado, libre de grasa, polvo y otros contaminantes.



PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1 GL

CONDICIONES FÍSICAS

SECADO AL TACTO	: 4 - 6 horas
SECADO DURO	: 24 horas
REPINTADO	: 12 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	: 40 m ² / Gl.

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

DILUCIÓN

Para aplicación con soplete:
Diluir 20 - 25% con Aguarráz Mineral.
Para aplicación con brocha:
Diluir 5 - 10% con Aguarráz Mineral

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipulación inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación.