

CATALIZADOR EPÓXICO

CRONOS

Producto elaborado a base de resina poliamida, cargas y solventes aromáticos.



USOS

De uso exclusivo para la mezcla con Esmalte Epóxico Satinado Cronos, Base Zincromato Epóxico Cronos y Base Epóxico Cronos

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar soplete convencional.

ALMACENAJE

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto. El tipo de sustrato es Fierro acerado, fierro negro.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1 GL

CONDICIONES FÍSICAS

COLOR	: Blanco Cremoso
RELACIÓN DE MEZCLA (en volumen)	: 1 Vol. Base Zincromato Epóxico 1 Vol. Catalizador Epóxico 1 Vol. Disolvente Epóxico K 800
SÓLIDOS POR PESO	: 72% - 75%
DENSIDAD	: 5.00 - 5.25 Kg/Galón
VISCOSIDAD	: 85 - 90 KU
DURACIÓN DE LA MEZCLA	: 8 horas máximo.

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor